



תעודת בדיקה מס' 8011201079
בהתאם לטעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: אורטנה תעשיות שיש
מענו	: מושב בית ערוץ, משק 40
תאריך ההזמנה	: 05/01/2000

תאור המוצר

כיור רחץ עם משטח מבטון פולימרי במידות 52 X 124 ס"מ בצבע חום/ביז', תוצרת חברי אורטנה תעשיות שיש.

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 05/01/2000, הנוטל: בא כח המכון
גודל המדגם: 1 כיור עם משטח.

מהות הבדיקה

התאמה לדרישות מפמ"כ 259 (1985) וגיליון תיקון משנת 1992 (כיור עשוי בטון פולימרי).



מסמך זה מתייחס לדוגמאות שנבדקו בלבד ואין ליחסו לדוגמאות אחרות של אותו מוצר.

תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה

מסקנות הבדיקה

הכיור עם משטח מבטון פולימרי נבדק לפי סעפי המפרט החלים העליו ונמצא מתאים.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

שם החותם: מהמס ליזור צפירה

תפקידו: ראש ענף מוצרי גימור

שם המנתם: זוהר פייסיק

תפקידו: ראש מדור חומרי איטום וציפויים

13/02/2000



תוצאות הבדיקה

מס' סעיף	התכונה הנבדקת	תוצאות הבדיקות	דרישות מפמ"כ 259 (כיוור רחץ)	התאמה לדרישות המפרט
202	חומר וגימור	- אין סדקים, שברים, בליטות שקערוריות, נקבוביות וכתמים על פני הכיור. - פני הכיור חלקים ומבריקים.	לא יופיעו סדקים, שברים, בליטות, שקערוריות, נקבוביות וכתמים על פני הכיור.	מתאים
203	צורה ומידות	מידה	תוצאות	
203.2	כיוור רחץ	פתח מוצא	43.7	מתאים
		עובי דופן	39.5	מתאים
302	משקל (נפח) מרחבי (ק"ג למ"ק)	2101	מיני 1900	מתאים
303	ספיגות (%)	0.07	מקסי 0.5	מתאים
304	חוזק כפיפה (ני לסמ"ר)	מיני : 1680 מקסי : 1990	מיני 1550 ממוצע: 1700	מתאים
306	עמידות בהולם	לא הופיעו סדקים או שברים	לא יופיעו סדקים או שברים.	מתאים
307	עמידות בעומס	לא הופיעו סדקים או התפוררות	לא יופיעו סדקים או התפוררות.	מתאים
308.1	עמידות בחום רטוב	לא הופיעו סדקים או שינוי גוון	לא יופיעו סדקים או שינוי גוון	מתאים
309	עמידות בשינוי טמפרטורה	לא הופיעו סדקים	לא יופיעו סדקים	מתאים
310	עמידות בכוהל בוער	לא נראה נזק, לא הופיעו סדקים.	לא נראה נזק ולא יופיעו סדקים.	מתאים

המשך בדף מס' 3.



תעודת בדיקה מס' 8011201079

דף 3 מתוך 3 דפים

מס' סעיף	התכונה הנבדקת	תוצאות הבדיקות	דרישות מפמ"כ 259 (כיוור רחץ)	התאמה לדרישות המפרט
313	השפעת חומרים כימיים	שם הכימיקל	לא יופיעו כתמים	מתאים
		מס'		
		1 קרוסין		
		2 כהל אתילי		
		3 אצטון		
		4 אבקת ניקוי בשחיקה		
		5 קוטל חרקים ביתי		
		6 תמיסה אמוניה (10%)		
		7 תמיסה Na ₃ PO ₄ (10%)		
		8 פרהידרול (10%)		
		9 חומצה ציטרית (10%)		
		10 חומץ מחיקה (5%)		
		11 תמיסה חומצה כלורידית (10%)		
		12 קפה		
		13 שמן מינרלי		
		14 שמן זית		
		15 תמיסה אוראה (6.6%)		
		16 תה		
17 שפתון				
18 עפרון גבות				
314	הכתמה ע"י סיגריה בוערת	- הסיגריה הבוערת כבתה מעצמה. במקום המגע כתם צהוב שניתן היה להסיר בעזרת רחיצה עם מים ודטרגנט.	- הסיגריה תכבת מעצמה. - לא ישארו כתמים.	מתאים

הדפסות זוהר

תל-אביב/ 13/02/2000